

# Fiche technique



## Atlantik

Distributions Inc.

### Construction

Type	CONTREPLAQUÉ 3 PLIS	
Largeur	7 1/2 " (190mm)	
Longueurs – Multi-longueurs	80% 75" (1900mm) 20% ≥ 34" (863mm)	
Joints	Micro-V sur les 4 côtés	
Profilage	Tenon et mortaise	
Épaisseur	Totale Couche supérieurs Couche mitoyenne Couche stabilisatrice	3/4 " (18mm) 7/64 " (3mm) sciée (chêne blanc) (pin) (eucalyptus)
Humidité relative	35% - 65%	
Fabrication	Produit d'importation	

### Produits

Série	Exclusif
Essence	Chêne blanc
Grade	Exclusif
Texture	Pore légèrement ouvert
Lustre	Ultra-mat (5%)
Couleurs	Granola, Vanille, Portobello, Osier, Naturel (sans teinture)

### Fini

Fini UV	Polyuréthane traité UV
Caractéristiques	Ultra mat (5% de lustre)

### Installation et utilisation

Installation	Niveaux: Sous-sol, rez-de-chaussée et à l'étage Méthodes: Clouée, brochée ou collée Sous-plancher: céramique, ciment, contreplaqué, panneau OSB 3/4", vinyle
Plancher radiant	Compatible
Entretien	Produits nettoyants recommandés pour les planchers de bois franc
Utilisations	Résidentiel et commercial léger

### Emballage

Contenu par boîte	23.32 pi2 (2.166 m2)
Dimensions d'une boîte	76" (longueur) x 8" (largeur) x 6" (profondeur)

### Dureté relative des essences

Selon le test de Janka de la NWFA Test de dureté ASTM-D-143 Merisier 1,260 lbs*-100% *lbs = force appliquée en livre	Chêne blanc: 1,360 lbs – 8% plus dur
---	--------------------------------------

# Fiche technique



## Atlantik Distributions Inc.

### Construction

Type	CONTREPLAQUÉ 3 PLIS	
Largeur	7 1/2" (190mm)	
Longueurs – Multi-longueurs fixe	80% 86" (2200mm) 20% ≥ 34" (863mm)	
Joints	Micro-V sur les 4 côtés	
Profilage	Tenon et mortaise	
Épaisseur	Totale	3/4" (18mm)
	Couche supérieurs	7/64" (3mm) sciée
	Couche mitoyenne	(pin)
	Couche stabilisatrice	(eucalyptus)
Humidité relative	35% - 65%	
Fabrication	Produit d'importation	

### Produits

Série	Vintage
Essence	Chêne blanc
Grade	Vintage
Texture	Pore légèrement ouvert
Lustre	Ultra-mat (5%)
Couleurs	Marble - Bronze

### Fini

Fini UV	Polyuréthane traité UV
Caractéristiques	Ultra mat (5% de lustre)

### Installation et utilisation

Installation	Niveaux: Sous-sol, rez-de-chaussée et à l'étage    Méthodes: Clouée, brochée ou collée Sous-plancher: céramique, ciment, contreplaqué, panneau OSB 3/4", vinyle
Plancher radiant	Compatible
Entretien	Produits nettoyants recommandés pour les planchers de bois franc
Utilisations	Résidentiel et commercial léger

### Emballage

Contenu par boîte	26.99 pi2 (2.507 m2)
Dimensions d'une boîte	86" (longueur) x 8" (largeur) x 6" (profondeur)

### Dureté relative des essences

Selon le test de Janka de la NWFA Test de dureté ASTM-D-143 Merisier 1,260 lbs*-100% *lbs = force appliquée en livre	Chêne blanc: 1,360 lbs – 8% plus dur
---	--------------------------------------

# Fiche technique



## Atlantik Distributions Inc.

### Construction

Type	CONTREPLAQUÉ 3 PLIS	
Largeur	7 ½ " (190mm) ou 10 ¼" (260mm)	
Longueurs – Multi-longueurs	80% 86" (2200mm) 20% ≥ 34" (863mm)	
Joints	Micro-V sur les 4 côtés	
Profilage	Tenon et mortaise	
Épaisseur	Totale	3/4 " (18mm)
	Couche supérieurs	7/64 " (3mm) sciée
	Couche mitoyenne	(pin)
	Couche stabilisatrice	(eucalyptus)
Humidité relative	35% - 65%	
Fabrication	Produit d'importation	

### Produits

Série	Authentique
Essence	Chêne blanc
Grade	Authentique
Texture	Pore légèrement ouvert
Lustre	Ultra-mat (5%)
Couleurs	Naturel - sésame

### Fini

Fini UV	Polyuréthane traité UV
Caractéristiques	Ultra mat (5% de lustre)

### Installation et utilisation

Installation	Niveaux: Sous-sol, rez-de-chaussée et à l'étage Méthodes: Clouée, brochée ou collée Sous-plancher: céramique, ciment, contreplaqué, panneau OSB 3/4", vinyle
Plancher radiant	Compatible
Entretien	Produits nettoyants recommandés pour les planchers de bois franc
Utilisations	Résidentiel et commercial léger

### Emballage

Contenu par boîte	26.99 pi2 (2.507 m2) dans le 7 ½" et 36.94 pi2 (3.344 m2) dans le 10 ¼"
-------------------	---

### Dureté relative des essences

Selon le test de Janka de la NWFA Test de dureté ASTM-D-143 Merisier 1,260 lbs*-100% *lbs = force appliquée en livre	Chêne blanc: 1,360 lbs – 8% plus dur
---	--------------------------------------

# Fiche technique

Épaisseur  
3/4"  
(19mm)



Couche  
Supérieure  
7/64"  
(3mm)

## Atlantik Distributions Inc.

### Construction

Type	CONTREPLAQUÉ MULTICOUCHE	
Largeur	6" (152mm)	
Longueurs – Multi-longueurs	80% 75" (1900mm) 20% ≥ 34" (863mm)	
Joints	Micro-V sur les 4 côtés	
Profilage	Tenon et mortaise	
Épaisseur	Totale Couche supérieurs Couche stabilisatrice multiple	3/4" (19mm) Érable 7/64" (3mm) sciée (Peuplier et merisier)
Humidité relative	35% - 65%	
Fabrication	Produit d'importation	

### Produits

Série	Classique	
Essence	Érable	
Grade	Classique	
Texture	Non brossée (unie) Pore non ouvert	
Lustre	Ultra-mat (5%)	
Couleurs	Praline, Java, Naturel	

### Fini

Fini UV	Polyuréthane traité UV	
Caractéristiques	Mat (10%)	

### Installation et utilisation

Installation	Niveaux: Sous-sol, rez-de-chaussée et à l'étage Méthodes: Clouée, brochée ou collée Sous-plancher: céramique, ciment, contreplaqué, panneau OSB 3/4", vinyle	
Plancher radiant	Compatible	
Entretien	Produits nettoyants recommandés pour les planchers de bois franc	
Utilisations	Résidentiel et commercial léger	

### Emballage

Contenu par boîte	18.66 pi2 (1.733 m2)	
Dimensions d'une boîte	76" x 7" x 7"	

### Dureté relative des essences

Selon le test de Janka de la NWFA Test de dureté ASTM-D-143 Merisier 1,260 lbs*-100% *lbs = force appliquée en livre	Érable dur: 1,450 lbs – 15% plus dur	
---	--------------------------------------	--